



UNIESMALTE EPOXY BRILLANTE 610

ESMALTE EPOXY POLIAMIDA

DESCRIPCIÓN

UNIESMALTE EPOXY BRILLANTE 610, es un esmalte para mantenimiento de alto espesor y rendimiento, resistente a intemperies muy agresivas, tiene buena adherencia sobre las superficies recubiertas con anticorrosivos epóxicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componentes	2
Acabado	Brillante
Color	Según Cartilla
Sólidos en volumen	60 +/- 2%
Número de capas	1
Temperatura seco continuo	120 °C
Espesor de capa (seco)	2.0 - 4.0 mils
Vida útil de la mezcla	8 horas a 25° C
Almacenamiento bajo techo ambiente ventilado a 25°C	La vida útil del producto es de 12 meses sin mezclar

PROPIEDADES DE RESISTENCIA

- Adherencia - Método ASTM D 4541 Equipo Tipo III
- Resultado: 1000 psi
- Flexibilidad - Norma ASTM D 522
- Doblado 180°, Mandril 3/4. Resultado: Bueno
- Dureza de lápiz - Norma ASTM D 3363
- Resultado: 3H

RENDIMIENTO:

Espesor recomendado

1 GAL	2.0 mils	3.0 mils	4.0 mils
	44.7 m ²	29.8 m ²	22.3 m ²

Nota: Rendimientos sin considerar porcentaje de pérdida.

USOS APROPIADOS

Se utiliza para la protección de estructuras metálicas en las industrias manufactureras y químicas.

Fácil de limpiar y de buena resistencia a la abrasión. Para pintado de tanques de fierro, bombas, tuberías.

Resistente a aceites minerales.

TIEMPOS DE SECADO A 25°C

- Secado al Tacto: 2 hrs +/- 30min
- Secado al tacto duro: 6 +/- 2 horas
- Secado para repintar: mín.6 horas
máx.7 Días
- Curado: 7 Días

Los tiempos de secado dependen de la temperatura ambiental, de superficie, humedad relativa del ambiente y del espesor de la película de pintura. En condiciones diferentes a lo indicado, consultar con el departamento de Asistencia Técnica.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar completamente seca y limpia de elementos contaminantes antes de proceder al pintado. Limpiar la superficie aceite y grasas con solventes apropiados con nuestro producto SCHEM SB15 según Norma SS PC-SP1.

AMBIENTE	TIPO DE LIMPIEZA
Acero en ambiente normal	Limpieza con chorro abrasivo al grado Comercial SSPC-SP6
Acero en ambiente agresivo	Limpieza con chorro abrasivo al grado metal blanco (SSPC-SP5) o metal cercano al blanco. Norma (SSPC-SP10).

Nota: La durabilidad de la pintura dependerá de una buena preparación de superficie y de una correcta aplicación.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA

El UNIESMALTE EPOXY BRILLANTE 610 es un recubrimiento de dos componentes. Por lo tanto, para una adecuada preparación debemos homogenizar cada uno de los componentes por separado y mezclarlos como se indica.

Volumen	Producto
1	UNIESMALTE EPOXY BRILLANTE 610
1	UNICAZ UNIESMALTE EPOXY BRILLANTE 610
Diluyente	UNIDIL 1500

La inducción consiste en dejar reposar la pintura (Parte A + Parte B) entre 10-15 minutos antes de utilizarla. La temperatura del medio influirá en la viscosidad de la pintura. En climas fríos se requiere mayor proporción de diluyente que en climas calurosos.

Para facilitar aplicación, agregar diluyente UNIDIL 1500, el porcentaje de dilución puede variar, se puede utilizar desde un 10% en volumen como mínimo y el valor máximo dependerá del equipo a utilizar.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Lo siguiente es una guía. El cambio en presiones y tamaño de boquillas puede variar dependiendo de las características de atomización del equipo. Antes de usar, siempre purgar el equipo de aplicación con los solventes recomendados.

Equipo Airless

Bomba	30:1
Presión	2500 - 3500 psi
Manguera	1/4" (6.350 mm) ID
Boquilla	0.011"-0.017"
Filtro	Malla 60
Dilución	Hasta un 20% por volumen

Equipo Convencional

Pistola	DeVilbiss JGA 502
Boquilla de fluido	E
Boquilla de aire	704
Presión de fluido	10 -20 psi
Presión de atomización	60 - 65 psi
Dilución	Hasta un 35% por volumen

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Los productos contienen solventes volátiles e inflamables, por los que recomendamos su uso en ambiente abierto y/o bien ventilado. Así mismo recomendamos tomar las precauciones necesarias para evitar cercanía a fuentes de calor, llama o chispas eléctricas o magnéticas. Evitar la concentración de vapores. Usar ropa y equipos de protección personal para evitar el contacto con la piel, los ojos, por inhalación, etc. Consultar las fichas de seguridad.



Telf: (01) 260 - 5162

Cel: 981 063 008 / 934 476 777 / 923 552 657

E-mail: ventas@perupaint.com.pe / comercial@perupaint.com.pe

WWW.PERUPAINT.COM.PE

Jr. Las Maquinarias Mz. V Lt.1
Parque Industrial - Villa el Salvador
Lima - Perú