

# BASE PRIMER ACRILICO

## DESCRIPCIÓN

Elaborado a base de resinas acrílicas, pigmentos anticorrosivos, cargas y aditivos que le confieren al producto excelente adherencia, dureza y buen poder de relleno para cubrir las imperfecciones y buena protección anticorrosiva del metal.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componentes	1
Acabado	Satinado
Color	Gris
Sólidos en volumen	60 +/- 3%
Viscosidad	85 -90 Ku
Densidad (kg/gl)	4.8 +/- .3%
Número de Capas	2 a 3, dejar orear por lo menos 5 minutos por pase.
Espesor de Película	1.5 a 2.5 mils
Rendimiento Teórico	44 m <sup>2</sup> /gal a 2 mils de espesor seco.
Diluyente	ZExtra Thinner
Almacenamiento bajo techo ambiente ventilado a 25°C	La vida útil del producto es de 12 meses

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para obtener un buen acabado la superficie debe de estar completamente lisa y uniforme.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Diluir un Volumen de BASE PRIMER ACRILICO con 1 y ½ a 2 Volúmenes de ZExtra Thinner, aplicar de 2 a 3 pasadas dobles, dejando orear 10 minutos entre capas.

## USOS APROPIADOS

Recomendado para uso automotriz en aplicaciones de fierros negro. Esta base puede ser matizada con 5% de la Pintura acrílica del acabado para obtener un fondo parecido al acabado.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para obtener un buen acabado la superficie debe de estar completamente lisa y uniforme.

## TIEMPOS DE SECADO A 25°C

- Secado al Tacto: 5 minutos
- Secado al tacto duro: 2 horas
- Tiempo para repintado : mín.2 horas

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, mascara y lentes protectores.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua y consulte la hoja de seguridad.

