

DESCRIPCIÓN

Elaborado a base de resinas acrílicas, pigmentos especiales y aditivos que le confieren al producto excelente brillo, buena dureza, flexibilidad y colores de gran resistencia a los rayos solares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Brillante
Color	según cartilla
Sólidos en volumen	30 +/- 3%
Número de capas	2 a 3
Espesor de Película seca	1.5 -2.5 mils
Rendimiento teórico	28 m ² / gal a 1.5 mils
Diluyente	Z extra thinner Perupaint
Almacenamiento bajo techo ambiente ventilado a 25°C	La vida útil del producto es de 12 meses sin mezclar

USOS APROPIADOS

Producto de acabado final para el repintado automotriz.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para obtener un buen acabado la superficie debe de estar completamente lisa y uniforme.

Para lograrlo se debe aplicar una base acrílica.

METODO DE APLICACIÓN

Pistola.

TIEMPOS DE SECADO A 25°C

- Secado al Tacto: 5 minutos
- Secado al tacto duro: 15 a 20 horas
- Secado para repintar: mín.30 min
- Pulido: 72 horas

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Diluir un volumen la LACA ACRILICA con 1 y ½ de Extra Thinner, aplicar de 3 a 4 pasadas dobles, dejando orear 10 minutos entre capas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, mascara y lentes protectores.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua y consulte la hoja de seguridad.

